

# ADESAN RINZAFFO MACCHINA

Předmíchaná omítka resistantní vůči solím, určená ke strojové aplikaci jako podkladová sanační vrstva pod výrobky ADESAN INTONACO a ADESAN TRASPIRANTE.



## Technické charakteristiky

Hrubozrnná malta připravená na bázi vzdušných a hydraulických pojiv, aditiv odolných vůči solím s dobrou přídržností na vlhké podklady. Vynikající přídržnost na všechny zděné podklady. Vytváří bariérový efekt při výkvětu solí ve zdivu. Vynikající zpracovatelnost při ruční i strojové aplikaci.

**Klasifikováno podle EN 998-1, třída CSII.**

## Oblasti použití

Kontaktní vrstva pro sanační omítky ADESAN TRASPIRANTE a ADESAN INTONACO na:

- staré i nové cihlové zdivo
- zdivo se silným solným výkvětem
- kamenné nebo vulkanické zdivo

## Důležitá upozornění

- Nepřidávejte další vodu do hmoty, která již začala vyzrávat.
- Nepřidávejte aditiva, cement nebo jiná pojiva do ADESAN RINZAFFO MACCHINA
- Nepoužívejte při teplotách nižších než +5°C a vyšších než +35°C.
- Nekartáčujte hmotu.
- Nepoužívejte na sádrové nebo sádro obsahující podklady.

- Nanášejte na čistý podklad nasycený vodou.
- Nenanášejte při prudkém slunci nebo při silném větru.
- Do 1 hodiny od nanesení ADESAN RINZAFFO MACCHINA můžete nanést omítku ADESAN TRASPIRANTE nebo ADESAN INTONACO.

## Příprava hmoty

Směs se míchá ve stavební míchačce s kontinuálním mícháním. Obsah pytlů nasypete do násypky a seřídíte přítok tak, až docílíte soudržné plastické malty, vhodné ke strojovému stříkání.

## Příprava podkladu

Z podkladu odstraňte alespoň 50 cm omítky nad zónu, která je vlhká. Odstraňte veškeré zbytky předchozích sanačních materiálů, které jsou nesoudržné nebo se odlupují. Důkladně omyjte podklad vodou až do nasycení a následně naneste ADESAN RINZAFFO MACCHINA ve vrstvě ne silnější než 5 mm.

## Nanášení hmoty

Výrobek se stříká shora směrem dolů v tloušťce 5 mm. Po nanesení NEFARTÁČUJTE. Výrobek nenanášejte na stěny vystavené slunci nebo větru, v takovém případě povrch hmoty mlžte vodou, dokud nezačne vyzrávat. Natáhněte ADESAN TRASPIRANTE nebo ADESAN INTONACO do 1 hodiny po aplikaci ADESAN RINZAFFO MACCHINA. Svrchní vrstva se poté musí nastěrkovat vhodnou hmotou pro vrchní vrstvu (ADESAN RASANTE).

## Čištění

Nářadí je možné umýt vodou, dokud je materiál čerstvý. Po vytvrdnutí je možné odstranit ho pouze mechanicky.

## Shrnutí

Sanace vlhkého zdiva se provádí pomocí aplikace vrstvy silné 5 mm maltou ADESAN RINZAFFO MACCHINA s přídržnou schopností, s následnou aplikací jedné vrstvy o tloušťce alespoň 2 cm sanační omítky typu ADESAN, výrobce ADESITAL S.p.A. Klasifikováno podle EN 998-1.

<b>Technické údaje</b> (při +23°C a 50% rel. vlhkosti)	
Vzhled	prášek
Barva	šedá
Objem. hmotnost prášku	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Granulometrie	2,5 mm
Skladování	12 měsíců ( v orig. balení na suchém místě)
Bezpečnost	dráždivé Zkontrolujte informace uvedené na obalu a na bezpečnostním listu.
<b>Údaje ke zpracování</b>	
Poměr míchání	4,5 l vody na 25 kg pytel hmoty
Konzistence hmoty	plastická
Objem.hmotnost hmoty	1,7 – 1,9 g/cm <sup>3</sup>
Teplota při zpracování	od +5°C do +35°C
Doba zpracovatelnosti hmoty	1 hodina
Tloušťka vrstvy	5 mm
<b>Konečné vlastnosti</b>	
Odolnost v tlaku	12 N/mm <sup>2</sup>
Faktor odolnosti vůči páře μ	< 20
<b>Spotřeba</b>	
	7,5 - 8 kg/m <sup>2</sup> na 5 mm tloušťky
<b>Balení</b>	
<b>ADESAN RINZAFFO MACCHINA</b>	pytel 25 kg

**Upozornění:** Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.



Kancelář a sklad:  
Za zastávkou 373  
111 01 Praha 10  
+420 604 911 411  
prodej@adiservizio-cz.cz  
www.adiservizio-cz.cz

