

ADESIT CLEAN

Čistící prostředek po spárování s kyselou reakcí.



Technické charakteristiky

Kyselý čistící prostředek na keramické dlaždice. Je určen k odstraňování vápenného výkvětu, zbytků vápna, sádry, cementu atd., z keramické a cotto dlažby. Nepoužívejte na mramor, přírodní kámen s obsahem vápence všeobecně.

Oblasti použití

Čištění zbytků cementu, vápna, vápenného výkvětu, zbytků cementových spárovacích hmot z povrchu keramických dlaždic, skleněné mozaiky na stěně i podlaze. Čištění toskánského cotta před finální úpravou.

POZOR: před použitím se ujistěte, že plocha určená k čištění je odolná vůči kyselinám.

Důležitá upozornění

- během používání ADESIT CLEAN neustále používejte rukavice a ochranné brýle.
- vyhněte se přímému kontaktu s kůží a očima, v případě, kdy k němu dojde, dostatečně vypláchněte vodou a mýdlem. Ve vážných případech vyhledejte lékaře.
- nepoužívejte na mramor, ostatní vápenité kameny, jejich komposity a deriváty, vždy si ověřte, zda je povrch určený k čištění odolný proti kyselinám.
- nepoužívejte na keramické dlaždice nebo smaltované vany, které nejsou odolné vůči kyselinám.

Způsob použití

Před použitím zakryjte vše, kde by mohlo dojít k potřísnění výrobkem. Savé podklady je nutné před použitím ADESIT CLEAN předem důkladně navlhčit vodou. Naneste výrobek mopem nebo kartáčem a nechte působit 5 minut, oškrábejte špachtlí, odhrňte kartáčem nebo abrazivní houbou (Scotch-Brite střední zrnitosti). Na odolné krusty a skvrny postup opakujte. Tekutinu odsávejte z podlahy houbou nebo průmyslovým vysavačem, následně opláchněte dostatečně vodou a povrch osušte hadrem.

Postup během aplikace a nanášení

ADESIT CLEAN může způsobovat podráždění pokožky. Doporučujeme používat gumovou obuv, rukavice a ochranné brýle během všech fází manipulace s výrobkem. Pokud bude používán v uzavřených místnostech, zajistěte větrání. V případě kontaktu s očima vypláchněte dostatečně vodou a kontaktujte lékaře.

Při kontaktu ADESIT CLEAN s kovovým povrchem může způsobit korozi. Nenechávejte ADESIT CLEAN dlouhou dobu na povrchu spár, povrch důkladně opláchněte vodou, aby se zabránilo změně barevného odstínu. Chcete-li odstranit výkvět ze spárovací hmoty, počkejte alespoň 28 dnů pro vyzrání před provedením čištění.

Technické údaje [při +23°C a 50% rel.vlh.]	
Vzhled	tekutina
Barva	transparentní
Skladování	24 měsíců v orig. obalu na suchém místě. NENÍ MRAZUVZDORNÉ.
Bezpečnost	dráždivé Před použitím si přečtěte informace uvedené na obalu a v BL
Hořlavost	NE
Celní kód	28111980
Údaje ke zpracování	
Teplota při zpracování	od +3°C do +40°C
Doba čekání před prvním oplachem	5 min
Spotřeba	2,5 – 5 kg / m ²
Balení ADESIT CLEAN	kanystr 5 l balení po 12 lahvích á 1 l

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.



Kancelář a sklad:
Tiskařská 8a/620
108 01 Praha 10
+420 604 911 411
prodej@adiservizio-cz.cz
www.adiservizio-cz.cz

