

ADURIT

Zpevňující penetrace na cementové podklady.



Technické charakteristiky

Výrobek na bázi silikátů, který po aplikaci na betony a výrobky z cementu zvyšuje jejich tvrdost a celistvost, má zároveň protiprašnou funkci a snižuje poréznost podkladu. Tvrdost a odolnost narůstají progresivně v čase s přírůstkem zhruba 30% oproti počátečním hodnotám.

Oblasti použití

ADURIT lze použít jako zpevňovač v následujících případech:

- na staré stěrky a nové porézní, prašné stěrky
- zpevňování podkladů z cementu
- protiprašná úprava kamenných desek, které mají tendenci se opotřebovávat

Důležitá upozornění

- ADURIT může způsobit podráždění kůže. Doporučujeme používat rukavice, gumové holínky a ochranné brýle.
- Vyhněte se přímému kontaktu s pokožkou a očima, v případě zasažení je opláchněte dostatečně vodou s mýdlem a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud bude aplikován v uzavřených prostorech, zajistěte větrání.
- Nepoužívejte při teplotách nižších než +5°C.
- Okamžitě očistěte eventuální kapky ADURITU z keramiky, skla, mramoru a kovů.

Nepoužívejte ADURIT:

- na plochy mokré nebo nesavé
- na podklady na bázi anhydritu
- neředěte vodou ani ředidly

Způsoby použití

Podklady musí být suché, čisté, zbavené prachu, olejů, tuků a laků. ADURIT lze nanášet kropicí konví, štětcem, válečkem nebo stříkat, až je podklad zcela nasycen. Na podklady velmi nesoudržné nebo porézní naneste dvě vrstvy ADURIT (druhou vrstvu po zaschnutí té první). Zabraňte tvorbě louží nevsáknuté penetrace, aby se vytvořil lesklý nepřilnavý povlak. Abyste tomuto zabránili, přebytek tekutiny rozmette koštětem nebo do čerstvé vrchní vrstvy ADURITU rozhodte písek a po zaschnutí eventuální přebytky písku odstraňte. Eventuální vyrovnání nebo pokládání podlahy lze provádět až po dokonalém vyschnutí.

Shrnutí

Ke zpevňování drolivých cementových podkladů používejte zpevňovač povrchů na bázi silikátů typu ADURIT výrobce ADESITAL S.p.A.

Technické údaje (při +23°C a 50% rel.vlh.)	
Vzhled	tekutina
Barva	transparentní
Skladování	24 měsíců v originálním balení
Objem. hmotnost	1,19 g/m ³
Ph	1,2
Pevnost	narůstá od 1. dne po nanesení
Obsah pevných látek	24%
Bezpečnost	dráždivé před použitím si přečtěte informace uvedené na obalu a v bezpečnostním listu
Hořlavost	ne
Celní kód	38249070
Aplikační údaje	
Teplota při zpracování	od +5°C do +35°C
Vysychání	24 hodin (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti)
Spotřeba	cca 0,5 – 0,7 kg/m ² podle poréznosti podkladu (u velmi poškozených povrchů se doporučuje provést zkouška na malé ploše)
Balení ADURIT	kanystr 25 kg

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.



Kancelář a sklad:
Tiskařská 8a/620
108 01 Praha 10
+420 604 911 411
prodej@adiservizio-cz.cz
www.adiservizio-cz.cz

