

# SP 308

Silikonový tmel s neutrální reakcí.



## Technické charakteristiky

Tmel v kartuši připravený k okamžitému použití na bázi silikonových pryskyřic s neutrálním síťováním, s vynikajícími těsníci vlastnostmi a vynikající elasticitou. Vzhledem k neutrální reakci není agresivní vůči plochám určeným k utěsnění. Shodný s EN 15651-1, 15651-2, 15651-3, 15651-4. Klasifikován jako EC1 plus.

## Oblasti použití

- Těsnění skel a oken v konstrukcích.
- Výplně spár u přírodního kamene.
- Realizace pružných dilatačních spár v dlažbách a na stěnách na cementových podkladech.
- Výplně spár např. na fasádách, střeších, parapetech a větracích šachtách.

## Důležitá upozornění

- Nepoužívejte na utěšňování keramických dlažeb (použijte ADESIL MATERIA nebo SILFLEX P).
- Nepoužívejte na utěšňování v bazénech (použijte ADESIL MATERIA).
- Nepoužívejte na utěšňování povrchů z gumy, plastu nebo bitumenu.

## Způsob použití

Plochy, které se budou vyplňovat, musí být dokonale čisté, suché a odmaštěné. SP 308 se aplikuje pouze pomocí výtlačné pistole na kartuše. Odstříhnete špičku v úhlu 45° podle šířky spáry, kterou chcete utěsnit. Pro povrchové dokončení spoje použijte vhodný navlhčený nástroj. Je nezbytné, aby těsnicí hmota přilnula dokonale pouze k bočním stěnám, nikoliv k podkladu. Odhadněte správně šířku spoje. Šířka utěsnění musí být vždy menší než šířka samotného spoje. Abyste neznečistili dlaždice, nalepte na kraje spoje papírovou lepicí pásku. Abyste zabránili kontaktu s podkladem, dovnitř spoje vložte šňůru z expandovaného polyetylenu; pokud je to nutné, použijte vhodnou penetraci (konzultujte Technický servis).

## Shrnutí

Pro utěšňování konstrukčních elementů ve stavebnictví se používá těsnicí hmota s neutrálním síťováním typ SP 308, výrobce ADESITAL S.p.A.

Technické údaje (při +23°C a 50% rel.vlh.)	
Vzhled	hustá pasta
Barva	bílá, šedá, průhledná
Objem. hmotnost	1,02 g/cm <sup>3</sup>
Teplota při aplikaci	od +5°C do +40°C
Skladování	12 měsíců (v orig. balení na suchém místě)
Doba zpracovatelnosti	20 min na vzduchu
Proces síťování	1 den při šířce 2 mm 1 týden při šířce 10 mm
Smrštění	3%
Prodloužení	250%
Tvrdość Shore A (DIN 53505)	20
Spotřeba	podle šířky spoje
Balení SP 308	kartuše 310 ml / krabice 12 ks

**Upozornění:** Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.



Kancelář a sklad:  
Tiskařská 8a/620  
108 01 Praha 10  
+420 604 911 411  
prodej@adiservizio-cz.cz  
www.adiservizio-cz.cz

