

# ADESAN INTONACO

Předmíchaná sanační strojová i ruční omítka, určená k sanaci vlhkého zdiva a omítání zdiva nového.



## Technické charakteristiky

Makroporézní malta připravená k okamžitému použití na bázi vybraných pojiv, inertních složek a speciálních aditiv. Vynikající zpracovatelnost při strojové aplikaci. Použitelná i pro ruční omítání. Vynikající drenážní schopnosti u vzlinavé vlhkosti. Vytváří bariérový efekt při výkvětu solí ve zdivu. Určená pro nové i staré zdivo.

**Klasifikováno podle EN 998-1, třída CSII.**

## Oblasti použití

- Sanace cihlového zdiva s výskytem vzlinavé vlhkosti.
- Sanace kamenného porézního zdiva.
- Renovace zdiva znehodnoceného solným výkvětem.
- Podkladní omítka s vysokou transpirační schopností určená pro nové zdivo.

## Důležitá upozornění

- Při silném výskytu solného výkvětu naneste nejprve na plochu vrstvu 5 mm ADESAN RINZAFFO MACCHINA
- ADESAN INTONACO se nesmí aplikovat v tenčí vrstvě než 2 cm.
- Nepřidávejte další vodu do hmoty, která již začala vyzrávat.
- Nepřidávejte aditiva, cement nebo jiná pojiva.
- Nepoužívejte při teplotách nižších než +5°C a vyšších než +35°C.
- Používejte vhodné doplňující materiály (ADESAN RASANTE).

- Nepoužívejte zpevňující nátěry.
- Nenanášejte na plochy s filmem na povrchu, které mohou ohrozit odpařování vlhkosti.
- Nenanášejte při prudkém slunci nebo při silném větru.
- Nenanášejte na sádrové podklady nebo na podklady, na které výrobek není určen.
- Nepoužívejte na renovaci betonu.

## Příprava hmoty

Směs se míchá v běžné stavební míchačce. Do míchačky nalijte jako první minimální množství vody 4 - 4,5l vody a za stálého míchání přisypávejte obsah pytle. Míchejte 3 min, dokud nedosáhnete optimální plasticity podle typu nanášení, které máte v úmyslu provádět.

## Příprava podkladu

Z podkladu odstraňte alespoň 50 cm omítky nad zónu, která je vlhká. Odstraňte veškeré zbytky předchozích sanačních materiálů, které jsou nesoudržné nebo se odlupují. Důkladně omyjte podklad vodou, včetně odstranění výkvětu a rozpustných solí. Následně navlhčete podklad vodou tak, aby zdivo bylo nasyceno a naneste na podklad ADESAN RINZAFFO MACCHINA tam, kde je to nutné.

## Nanášení hmoty

ADESAN INTONACO zpracujte do 50 minut od aplikace hrubé podkladní omítky v tloušťce alespoň 2 cm. Hmotu můžete nanášet zednickou lžící nebo stříkat strojně. Je potřeba se řídit předepsaným poměrem vody do směsi. Konečná vrstva se poté musí nanést vhodnou hmotou pro vrchní vrstvu (ADESAN RASANTE).

## Čištění

Nářadí je možné umýt vodou, dokud je materiál čerstvý.

## Shrnutí

Sanace vlhkého zdiva se provádí pomocí aplikace vrstvy silné alespoň 2 cm makroporézní omítkou, klasifikovanou podle EN 998-1, typ ADESAN INTONACO výrobce ADESITAL S.p.A.

<b>Technické údaje</b> (při +23°C a 50% rel. vlhkosti)	
Vzhled	prášek
Barva	šedá
Objem. hmotnost prášku	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Granulometrie	<1 mm
Skladování	12 měsíců ( v orig. balení na suchém místě)
Bezpečnost	dráždivé Zkontrolujte informace uvedené na obalu a na bezpečnostním listu.
<b>Údaje ke zpracování</b>	
Poměr míchání	4 - 4,5 l vody na 25 kg výrobku
Konzistence hmoty	tixotropní
Objem.hmotnost hmoty	1,35 – 1,45 g/cm <sup>3</sup>
Celková poréznost	> 25 %
Teplota při aplikaci	od +5°C do +35°C
Doba zpracovatelnosti hmoty	1 hodina
Tloušťka vrstvy při jedné aplikaci	min. 20 mm, max. 30 mm
<b>Konečné vlastnosti</b>	
Pevnost v tlaku	4,2 N/mm <sup>2</sup>
Odolnost v ohybu	2,3 N/mm <sup>2</sup>
Elastický dynamický model	< 4500 N/mm <sup>2</sup>
Faktor odolnosti vůči páře $\mu$	<12
Odolnost vůči solím	vynikající
<b>Spotřeba</b>	14 kg/m <sup>2</sup> na 1 cm tloušťky
<b>Balení</b>	
<b>ADESAN INTONACO</b>	pytel 25 kg

**Upozornění:** Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.



Kancelář a sklad:  
Za zastávkou 373  
111 01 Praha 10  
+420 604 911 411  
prodej@adiservizio-cz.cz  
www.adiservizio-cz.cz

