

FUGAMAGICA

2 - 12

Vodoodpudivá cementová spárovací hmota s vynikajícími vlastnostmi, střední zrnitosti pro spárování obkladů a dlažeb se spárou od 2 do 12 mm.



Technické charakteristiky

Prášková hmota na cementové bázi, s vybranými inertními přísadami, syntetickými pryskyřicemi, hydrofobními aditivy a barevnými pigmenty, odolný vůči zásadám a rozpouštědlům, ve více barevných provedeních. Je odolná vůči UV paprskům: barvy neblednou a po vystavení světlu se původní odstín nemění. **Klasifikováno CG2WA podle normy EN 13888**

Oblasti použití

FUGAMAGICA 2 - 12 je určena pro následující oblasti použití:

- Spárování obkladů a dlažeb se spárou od 2 do 12 mm.
- Pro spárování vnějších obkladů a dlažeb, kde je požadována zvýšená nepropustnost, elasticita a vysoká mechanická odolnost, je nutné při míchání hmoty úplně nahradit vodu výrobkem IMPER 21.

Důležitá upozornění

- Nepoužívejte FUGAMAGICA 2 - 12 pro spárování širších spár než je určeno.
- Nepoužívejte FUGAMAGICA 2 - 12 na elastické dilatační spáry (použijte k tomu určené těsnící hmoty ADESITAL).
- Na spárování kyselinovzdorných spár použijte ADEPOXY, nebo ADEPOXY MATERIA.
- Na spárování podlah, které se budou brousit, použijte hmotu smíchanou s IMPER 21.

Bezpečnostní opatření

Důrazně nedoporučujeme provádět spárování obkladů, nebo dlažeb, které vykazují vlhkost v lepicí vrstvě (malta nebo lepidlo), protože nedokonalé proschnutí této vrstvy může způsobit tvorbu výkvětů ve spárách, způsobenou prostupováním rozpustných solí směrem k povrchu, což může vést k nerovnoměrnosti barvy. Stejný problém může nastat u dlažeb, které nebyly odizolovány od podkladního terénu. V případě spárování velmi nasákavé keramiky se mohou tvořit skvrny, nebo malé trhliny v barevné spárovací hmotě, způsobené příliš rychlou absorpcí vody. Abyste zabránili tomuto jevu, doporučujeme před aplikací spárovací hmoty navlhčit hrany. Voda, kterou budete rozmíchávat spárovací hmotu, se musí dávkovat přesně, protože nadbytek vody může způsobovat bílou patinu na povrchu spáry (výkvět). Spárovací hmota připravená v jiném poměru, může způsobovat různé změny tónu barvy.

Příprava hmoty

Smíchejte 5 kg FUGAMAGICA 2 - 12 s cca 1,2-1,3 l čisté vody. Míchejte, dokud nevznikne homogenní hmota bez hrudek. Vzniklou hmotu nechte odpočinout cca 5 minut a před použitím znovu promíchejte.

Příprava spár

Vyčistěte spáru v celé její tloušťce. Pokud se pokládalo do lepicího tmelu, spárování obkladů lze provádět po 4 – 8 hodinách, u pokládky dlažeb po 24 – 36 hodinách. V případě lepení do malty (obvykle lepení na cement), doporučujeme spárovat po 2 – 3 dnech u obkladů a 8 – 10 dnech u dlažeb.

Aplikace

Spárování hmotou FUGAMAGICA 2-12 je snadné, hmota se vtlačuje do spáry hladkým gumovým hladítkem s ostrou hranou. Odstranění přebytku hmoty se provádí vlhkou houbou poté, co FUGAMAGICA 2-12 dosáhne dostatečného zavadnutí na povrchu (normálně po 10-20 minutách od aplikace). Finální čištění obkladů a dlažeb se provádí suchým hadrem, nebo čistící houbou Scotch-Brite, poté co hmota dobře vytvrdne (i po jednou dni).

Pozor: pokud budete přebytek hmoty odstraňovat příliš brzo, může se stát, že hmotu odstraníte částečně i ze spár. Pokud se tento krok provede příliš pozdě (po více než 24 hodinách), je potřeba vyčkat dalších nejméně 7 – 8 dní a provést očištění prostředkem ADESIT CLEAN (viz Technický list). Při spárování v exteriéru se doporučuje během teplých a větrných dnů, vlhčit spárovací hmotu v průběhu již započatého tvrdnutí čistou vodou.

Shrnutí

Spáry v obkladech, nebo dlažbách o rozměrech mezi 2 - 12 mm se spárují cementovou spárovací hmotou s normální dobou vyzrání, probarvenou, která je zároveň vodoodpudivá a odolná vůči paprskům UV podle třídy CG2, typ FUGAMAGICA 2 - 12 výrobce ADESITAL S.p.A.

Pracovní postup



1) Aplikujte hmotu gumovou stěrkou pečlivě do všech spár.



2) Stěrkou odstraňte přebytky hmoty



3) Po započetí tvrdnutí očistěte povrch hrubou vlhkou houbou.



4) Dokončete čištění jemnou vlhkou houbou.


Vzorník barev



BEIGE



GRIGIO PERLA



BIANCO



MANHATTAN



GRIGIO

Věrnost vzorníku tištěných barev je pouze orientační.

Spotřeba v kg/m ² přepočítaná na spárovanou plochu			
Rozměr dlaždice (mm)	Šířka spáry (mm)		
	3	8	10
75 x 150 x 6	1.0		
100 x 100 x 6	1.0		
100 x 100 x 10	1.6		
100 x 200 x 6	0.8		
100 x 200 x 10	1.2	2.0	2.4
150 x 150 x 6	0.7		
200 x 200 x 8	0.7		
120 x 240 x 12	1.2	2.0	2.4
250 x 250 x 12	0.8	1.3	1.6
250 x 250 x 20	1.3	2.1	2.6
250 x 330 x 8	0.5	0.8	0.9
300 x 300 x 8	0.5	0.7	0.9
300 x 300 x 10	0.6	0.9	1.1
300 x 300 x 20	1.1	1.7	2.2
300 x 600 x 10	0.4	0.7	0.8
330 x 330 x 10	0.5	0.8	1.0
400 x 400 x 10	0.4	0.7	0.8
450 x 450 x 12	0.5	0.7	0.9
500 x 500 x 12	0.4	0.6	0.8
600 x 600 x 12	0.4	0.5	0.7

Technické údaje [při +23°C a 50% rel.vlh.]	
Vzhled	středně hrubý prášek
Objemová hmotnost prášku	1,1 g/cm ³
Barva	viz vzorník
Skladování	pytel 5 kg – 24 měsíců v orig. obalu na suchém místě
	pytel 25 kg – 12 měsíců v orig. obalu na suchém místě
Bezpečnost	dráždivé Před použitím si přečtěte informace uvedené na obalu a v bezpečnostním listu
Hořlavost	nehořlavý
Celní kód	38245090
Údaje ke zpracování	
Poměr míchaní	cca. 6,5 l vody na každých 25 kg 1,2-1,3 l vody na každých 5 kg
Konzistence hmoty	fluidní pasta
Objemová hmotnost směsi	2 g/cm ³
pH směsi	12
Zpracovatelnost směsi	2 hodiny
Teplota při zpracování	od +5°C do +35°C
Pochozí	po 24 hodinách
Spárování obkladů po pokládce	po 4-8 hodinách
Spárování dlažeb po pokládce	po 24-36 hodinách
Spárování dlažeb po pokládce do malty	po 8-10 dnech
Konečné vlastnosti	
Odolnost vůči vlhkosti	dostatečná
Odolnost vůči rozpouštědlům a olejům	dobrá
Odolnost vůči kyselinám	nedostatečná
Odolnost v tlaku	30,0 N/mm ²
Odolnost v tahu	8,5 N/mm ²
BALENÍ FUGAMAGICA 2 - 12	pytel po 25 kg krabice po 4x5 kg

Upozornění: Uvedené informace, i když odpovídají našim nejlepším zkušenostem, doporučujeme považovat pouze za návodné a je nutné je ověřit dostatečnými praktickými zkouškami; čili než začnete výrobek používat, musíte si být jisti účelem, za kterým ho chcete používat a přebíráte veškerou zodpovědnost, která vyplývá z jeho používání. PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

ADI
servizio

Kancelář a sklad:
Za zastávkou 373
111 01 Praha 10
+420 604 911 411
prodej@adiservizio-cz.cz
www.adiservizio-cz.cz

